www.tekuta-guma.cz
www.tekuta-dlazba.cz
www.tekuty-plast.cz

Technický list
ADHEZNÍ MŮSTEK ALF PR50

VLASTNOSTI

Výborná zpracovatelnost, bez sedimentace křemičitého písku, vysoká přídržnost na hladké povrchy, zvýšení přilnavosti výrobků ALFEMA, vysoko paropropustný, bez zápachu, odolný vůči povětrnostním vlivům, stárnutí, voděodpudivý, nehořlavý.

Adhézní můstek je jednosložkový bezrozpouštědlový zpevňující a podkladový nátěr na staré a nové podklady (jako je např. dlaždice, obklady, umakart, beton, emailové nátěry, desky z tvrdého vlákna, omítky, OSB desky, sádrokarton, dřevotříska) pod Tekutou gumu TG500, HB500, Tekutou dlažbu BL100. K vnitřnímu a venkovnímu použití, odolný proti alkáliím, vodoodpudivý, difúzní a povětrnostně stálý.

Speciální spojovací můstek na nenasákavé, nasákavé a nestabilní podklady vyvinutý pro zvýšenou přilnavost výrobků ALFEMA. ALF PR50 na bázi syntetické živice, ve vodní disperzi, s obsahem křemičitých plniv a s velmi nízkým obsahem prchavých, organických látek, připravený na přímé použití, zlepšující přídržnost, který je možné použít v interiéru i exteriéru. Vytváří oddělující vrstvu, drsný nelepivý podklad s vysokou přilnavostí. Výrazně zvýší drsnost podkladu a zaručí tak vyšší přídržnost výrobků ALFEMA.

POUŽITÍ

Na nenasákavé i nasákavé podklady, v interiéru, v exteriéru, na anhydridové podklady, na nestabilní podklady, zpevnění starých i nových povrchů, nekonstrukční a pohledový beton, cihlové stěny, vyzrálé vápeno-cementové omítky, umakart, sklo, dřevěné, papírové, sádrokartonové povrchy, dřevotřísku, OSB desky, obklady a dlažby a pod.

PŘÍPRAVA POVRCHU, APLIKACE

Nevhodné nanášet na promrznuté a zmrznuté podklady a při teplotách pod +5°C! Podklad musí být soudržný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, mastnot a oleje, nové omítky musí být vyzrálé. Staré nesoudržné nátěry je nutné odstranit. Před aplikací důkladně promíchejte! Natírejte malířskou štětkou nebo válečkem. Nanáší se v jedné vrstvě. Během aplikace je nutné ALF PR50 promíchávat, aby si udržel rovnoměrnou konzistenci. Při teplotě vzduchu a podkladu +20°C a relativní vlhkosti 65% je ALF PR50 přetíratelný po 2 hodinách. Minimální aplikační teplota je +5°C, maximální teplota je +35°C. Spotřeba (v závislosti na povrchu) 0,15 – 0,30 kg/m^2. ALF PR50 je připravený na přímé použití, bez dodatečného ředění. UPOZORNĚNÍ: nepoužívejte v případě vzlínající vlhkosti.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhled	Krémová tekutina
Objemová hmotnost	1,48 kg/m3
Spotřeba (dle druhu povrchu)	0,15 – 0,30 kg/m^2
Teplota při aplikaci	+5 °C / +35 °C
Obsah sušiny	70 %
Doba zasychání při 20 °C a 65 % vlhkosti	15 - 60 minut
Doba vytvrdnutí	hod ≈ 6 dle teploty, savosti podkladu a rel. vlhkosti
Minimální teplota vytvoření filmu	+5 °C
Rychlost schnutí	1 - 4 hod.
Bod varu	100 °C
Ředění	Neředí se
Vydatnost	až 6,5 m^2/kg
PH	8
Viskozita	300 - 1000 mPa.s
Odolnost proti vlhkosti	Výborná
Odolnost proti stárnutí	Výborná
Odolnost proti olejům a rozpouštědlům	Přiměřená
Odolnost proti kyselinám a zásadám	Přiměřená
Teplotní odolnost	Výborná

Pozn.: Tyto hodnoty odpovídají laboratorním zkouškám a mohou být mírně upravené v závislosti na podmínkách při aplikaci.

BEZPEČNOST

ALF PR50 není považovaný za nebezpečný výrobek v smyslu aktuálních norem a předpisů platných při zatřiďovaní výrobků. Přesto se doporučuje při práci používat ochranné brýle, rukavice a dodržovat běžná opatření platné jako při manipulaci s ostatními chemickými výrobky.
Čištění: Pokud není ALFPR50 ještě vytvrdnutý, nářadí a nádoby čistou vodou. V momentu zaschnutí je možné čištění ředidlem (xylen).
Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

ALF PR50 je dodávána v plastovém kýblu 5kg. Výrobek se uchovává ve svém původním balení při teplotách v rozmezí od +5°C do +30°C. Výrobek nesmí zmrznout! Balení chraňte před vystavením přímému slunečnímu záření. Doba expirace je 12 měsíců od data výroby.

SPOTŘEBA

0,15 – 0,30 kg/m^2

AKTUALIZACE

Vydáno 8. 10. 2018, revidováno 12. 2. 2020

Údaje a technické návody obsažené v tomto technickém listě odpovídají nejnovějším výsledkům testů výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací s cílem dosažení optimálního výsledku, tyto údaje však musí být uvažovány bez závaznosti. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je každý uživatel povinen se přesvědčit o vhodnosti použití produktu ve svých podmínkách vlastními zkouškami. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Vzhledem k tomu, že podmínky použití jsou mimo kontrolu výrobce/dodavatele, výrobce/dodavatel nepřebírá žádnou odpovědnost za použití výrobku. Vyhrazujeme si právo na změnu obsahu technického listu bez předcházejícího upozornění. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí. Aktuální verzi technického listu si vyžádejte na info@tekuta-guma.cz. Tento technický list doplňuje a nahrazuje všechny předchozí vydání.